

SCHEDA TECNICA

7-411

SMALTO EPOSSIDICO A RILIEVO

DESCRIZIONE PRODOTTO

7-411 Smalto epossidico bicomponente di elevata durezza e facilità di applicazione. Dotato di particolare resistenza agli agenti chimici, è indicato per la verniciatura di macchine utensili, quadri elettrici, manufatti industriali.

E' sconsigliato l'uso su superfici esposte all'esterno in quanto gli smalti epossidici tendono ad opacizzare ed ingiallire se esposti ai raggi solari.

SELEZIONE E PREPARAZIONE DEI SUPPORTI



Lamiera nuda
7-413, 7-414 fondi epossidici
ed epossivinilici
Acciaio sabbiato

Carteggiatura
P80-120 -240 (a secco)
vedi le relative schede tecniche

Sgrassare accuratamente prima di verniciare.

APPLICAZIONE



*Rapporto d'impiego
(in peso)*

	MANO LISCIA	MANO A RILIEVO
Smalto	1000	Smalto 1000
9-015	200	9-015 200
1-410	300-400	1-410 0-100

*Rapporto d'impiego
(in volume)*

	MANO LISCIA	MANO A RILIEVO
Smalto	7	Smalto 7
9-015	2	9-015 2
1-410*	3 - 4	1-410* 0 - 1
	* 1-400 lento per grandi superfici	* 1-400 lento per grandi superfici

Vita utile 20°C

6- 8 ore

2-4 ore

Viscosità:

18-22 sec. Din 4 20 °C

TIX

Ugello:

1.8-2.5 mm

1.8-2.5 mm

Pressione:

3.5-5 bar

3.5 -5 bar

Numero di mani:

1 liscia + 1 a rilievo

1 liscia + 1 a rilievo


*Appassimento tra le
mani:*

1-3 ore 20° C

1-3 ore 20° C



APPLICAZIONE



Tempi di essiccazione a 20°C : 20-30 minuti

Fuori polvere : 16-24 ore

Secco al tatto : 36-48 ore



Totalmente essiccato : 1 ore

Spessore consigliato : 40-50 microns

Riverniciatura: 3 ore minimo e 24 ore massimo 20°C
senza carteggiatura

DATI TECNICI

Resa teorica: 10-12 m² /l di miscela pronta all'uso con
uno spessore di 40µm

SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

Il prodotto si intende per esclusivo uso professionale.

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura dell'officina possono alterare i tempi di essiccazione.



è un marchio del Gruppo PPG.

PPG Italia Sales & Service S.r.l.

Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO), Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53